ダイアミドL2121　L2121Wのご紹介

ダイセル･エボニック株式会社
営業部 PA12チーム

ダイアミドL2121　：可塑化柔軟グレード
ダイアミドL2121W：可塑化柔軟、耐候性強化グレード

	試験方法	L2121	L2121W
密度(g/cm3)	ISO1183	1.02	1.02
融点(℃)	ISO 1346	172	172
引張り降伏強度(MPa)	ISO 527	23	23
引張り破断強度(MPa)	ISO 527	50	50
引張り破断伸び(%)	ISO 527	230	230
引張り弾性率(MPa)	ISO 527	350	350
シャルピー衝撃強度(ノッチ無し) 23℃(KJ/m2)	ISO 179	破断せず	破断せず
シャルピー衝撃強度（ノッチ無し） －30℃(KJ/m2)	ISO 179	破断せず	破断せず
MFR at 190℃(cm3/10min) MFR at 230℃(cm3/10min)	ISO 1133	2 8	2 8

上記物性値は代表値であり、保証値ではありません。